MATERIALE EDILE

SCHEDA TECNICA

FINICEM 4 BIANCO

CE

Rasante a base cemento bianco, resine in polvere, inerte calcarei fini e additivi specifici.

Applicazione come:

- **Rasante per intonaci a base calce cemento per un aspetto "*bianco liscio*"**

Uso in interni ed esterni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico indurito	EN 998-1	1100 kg/m^3 ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 998-1	≥ 1.5 N/mm^2 ± 0,5%
Granulometria		< 0,1 mm
Resa metrica teorica		≈ 1,1 kg/m^2 per spessore 0,1 cm
Adesione al supporto (Prontocem)	EN 998-1	0,2 N/mm^2 ± 5% - FP:B
Conducibilità termica		λ =0,54 W/mK
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	EN 998-1	> 0,4 kg/m^2 x min^{0,5} – W0
Fattore resistenza al vapore	EN 998-1	12< μ <15
Acqua d'impasto		0,55 l/kg ± 5%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Il FINICEM 4 BIANCO è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale per interni ed esterni FINICEM 4 BIANCO a base di cemento bianco, inerte calcarei fini, resine in polvere ed additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato utilizzando taloccia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora l'uno dall'altro, fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro 4-6 ore umidificare e lavorare con frattazzo metallico o di plastica ad ottenimento di un aspetto estetico tipo civile fine bianco marezzato.

La malta dovrà avere uno spessore di circa __ mm.

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Superfici esposte intemperie	Applicare VIPRIMER diluito 1:3
	Stendere FINICEM 4 BIANCO fresco su fresco
Superfici esposte sole e vento e con clima secco	Proteggere con teli durante applicazione
	Mantenere umida superficie per almeno 24 ore
Superfici esposte acqua meteorica	Trattamento superficie con IDROVIC
	Utilizzare pitture elastomeriche

- *Spessore compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm*
- *Non applicare a T < 5°C*
- *Applicare a due mani in strati successivi distanti qualche ora per ottenere la planarità*
- *Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4-6 ore)*
- *Applicare pitture dopo asciugamento e indurimento completo (28gg)*
- *Non è idoneo a essere rivestito con materiali ceramici, stucchi*
- *Non può essere applicato su intonaci base gesso e su cemento armato*

SICUREZZA

CAMPO	INDICAZIONI
Pericoli	Irritante per occhi **(S24)**
	Irritante per le vie respiratorie **(S22)**
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato **(S25)**
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico **(R 41 – S26)**
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbonante acqua **(S46)**
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) **(S37)**
	Tute da lavoro **(S36)**
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata